

FICHA TÉCNICA



PRODUCTO: P50 - 1350 ft

DESCRIPCIÓN : PELICULA ESTIRABLE 18" CAL 50 - 1350 ft

USO: MANUAL

PRESENTACIÓN: BOBINA/ROLLO **COLOR** TRANSPARENTE

CONCEPTO	METODO	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA	RESULTADO	UNIDAD
ANCHO	2103	18.0	+/- 0.250	18.0	PULG
CLING		1 CARA			
FUERZA DESEMBOLINADO	HIGH LIGHT	1.5 A 3.0		2.98	KFG.
CALIBRE	5947	50.0	+ -10%	52.0	GAUGE
% STRETCH A ROTURA	HIGH LIGHT	80	MIN.	148	%
TENSIÓN A ROTURA (DM)	ASTM D 882	6500	MIN.	7071.43	PSI
TENSIÓN A ROTURA (DT)	ASTM D 882	2500	MIN.	3228.89	PSI
ELONGACIÓN % (DM)	ASTM D 882	250	MIN.	442.62	%
ELONGACIÓN % (DT)	ASTM D 882	600	MIN	636.04	%
DIAMETRO INTERNO DEL CENTRO		76	MIN.	76.70	MM
LARGO TOTAL DEL CENTRO		46.35 19 1/4	+ - 2 MM	46.4	Cm in

La información que aquí se describe representa los resultados basados en los análisis de laboratorio directo de Fabrica e internos, se proporcionan únicamente como una guía para el uso del material, pero no representa una especificación basado en resultados estadísticos, por lo que Empaques Tonalá® no se hace responsable del uso de la información aquí contenida.