

## FICHA TÉCNICA

**PRODUCTO:** P60 - 1500 ft PELICULA ESTIRABLE  
**DESCRIPCIÓN:** 18" CAL 60 - 1500 ft SIN CENTRO  
**USO:** MANUAL      **COLOR:** TRANSPARENTE  
**PRESENTACIÓN:** BOBINA / SIN CORE

CONCEPTO	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA	RESULTADO	UNIDAD
<b>ANCHO</b>	ASTM D	18.0	+/- 0.250	18.0	PULG
<b>CLING</b>		1 CARA			
<b>FUERZA DESEMBOLADO</b>	HIGH LIGHT	1.5 A 3.0		2.98	KFG.
<b>CALIBRE</b>	ASTM D	60.0	+/-10%	62.0	GAUGE
<b>% STRETCH A ROTURA</b>	HIGH LIGHT	90	MIN.	150	%
<b>TENSIÓN A ROTURA (DM)</b>	ASTM D 882	6500	MIN.	7071.43	PSI
<b>TENSIÓN A ROTURA (DT)</b>	ASTM D 882	2500	MIN.	3228.89	PSI
<b>ELONGACIÓN % (DM)</b>	ASTM D 882	250	MIN.	442.62	%
<b>ELONGACIÓN % (DT)</b>	ASTM D 882	600	MIN.	636.04	%

La información que aquí se describe representa los resultados basados en los análisis de laboratorio directo de Fabrica e internos, se proporcionan únicamente como una guía para el uso del material, pero no representa una especificación basado en resultados estadísticos, por lo que Empaques Tonalá® no se hace responsable del uso de la información aquí contenida.